

# 华信胶粘剂（深圳）有限公司

地址：深圳市光明新区公明镇民生大道 80 号 4 楼  
电话：0755-2958 1325 传真：0755-2911 2504

## QH88F5 丙烯酸青红 AB 胶水

QH88F5 丙烯酸树脂高温粘合胶是以高分子材料制得的一种常温固化的双组份，低粘度、低气味、硬性、透明，快速固化的环氧树脂。

### 用途：

用于工艺品、航模等塑料、金属粘接，LED 光电制品，例如（钢化玻璃、铝、锌合金、不锈钢、铁、铜、镀镍、镀锌、金属、ABS、PC、塑胶、塑料、TPR、PVC、PMMA、TPE、PPS、PS、等等）具有极好的韧性，粘合性。

### 优点：

全透明、硬化速度快，作业性良好，粘接强度高。

### 混合比例：

QH88F5: A: B=1: 1 （重量比）；

可用时间（5 克、25℃）： 3 分钟。

### 固化时间：

30 分钟，24 小时达最大强度。

### 使用方法：

- 1、在通风透气条件下作业。
- 2、使用干净、无水、油、化学溶剂污染的工具。
- 3、准确称取 A/B 的重量。

### 注意事项：

- 1、大批量胶水混合会产生快速固化及高温。
- 2、工业用物料，远离儿童，防止食用。

### 储存：

- 1、A、B 胶须分开存放于阴凉、干燥通风场所，须密封容器。
- 2、B 胶对水气，高温十分敏感，须存于清凉、干燥的地方。
- 3、已混合的胶水一次用完，不能下次使用。

**声明：**本说明书仅供参考，不构成保证声明，不能视为技术性指标，来源于内部试验和顾客经验。虽然我们认为本资料是可靠的，但由于影响粘接性能的因素很多，故不承诺本产品一定适合顾客的特定要求。因此，顾客应进行充分的试验，以判断本产品是否适用。华信胶粘剂（深圳）有限公司保留更改此单张内容而不作另行通知的权利。不承担特定情况下使用华信产品出现的问题，不承担任何直接、间接、意外损失责任。