

華信膠粘劑（深圳）有限公司

地址：深圳市光明新區公明民生大道 80 號

電話：0755-2958 1325

傳真：0755-2911 2504

HX-T770X 7018X T778FN A/B T778N 矽橡膠\PU\PP\尼龍(尼龍加玻纖) 貼雙面膠處理劑

一、 特性：

T770X 7018X 專用矽橡膠\PU\PP\尼龍(尼龍加玻纖) 表面處理劑，能有效改善矽橡膠材質的表面極性，大大提高粘接性能，處理後的矽橡膠\PU\PP\尼龍(尼龍加玻纖) 可以用於矽橡膠\PP\PU\尼龍(尼龍加玻纖) 背雙面膠，同事處理後在矽橡膠\PU\PP\尼龍(尼龍加玻纖) 上噴漆、絲網印刷亦有良好效果。T770X 具有初粘力強、粘結強度大、使用方便等特點。

二、 用途：

主要適用於矽橡膠\PU\PP\尼龍(尼龍加玻纖) 表面的改性處理，提高矽橡膠\PU\PP\尼龍表面的粘接能，以利於採用普通膠粘劑與矽橡膠\PU\PP\尼龍(尼龍加玻纖) 基材進行粘接。例如採用丙烯酸酯類壓敏膠進行橡膠防震墊與其它基材的粘合。**特別備註：T778FN A/B=100:10/6(尼龍加玻纖) 專用，T778N 純尼龍專用。**

三、 顏色：

外觀：無色透明粘稠液體，

穩定性：常溫保存期一年

四、 使用方法：

1. 先除去被粘矽橡膠\PU\PP\尼龍(尼龍加玻纖) 表面的油污及灰塵。
2. 在待粘矽橡膠\PU\PP\尼龍(尼龍加玻纖) 表面均勻地噴塗或刷塗一層接著劑，露置溶劑完全揮發（約需 3-5 分鐘）。
3. 將壓敏膠帶撕去保護紙後緊貼於經處理的矽橡膠\PU\PP\尼龍(尼龍加玻纖) 表面，並貼合面壓緊。
4. 壓置 8 小時後，可具有較強的粘接力。24 小時後，粘接力達到最大強度的 70%左右；自然存放時間越長，粘接效果跟佳。

五、 儲存及注意事項：

1. 本品含有有機溶劑，宜放於陰涼乾燥處。須按易然規則儲存，使用時注意通風及防止明火接觸。
2. 膠液用後，應隨時蓋好，以免溶劑揮發和潮氣浸入。
3. 塗膠工具使用完畢，可浸入甲苯溶劑中清洗。
4. 本品之有效儲存保質期為一年，保質期後經檢驗合格，仍可繼續使用。

聲明：

本說明書僅供參考，不構成保證聲明，不能視為技術性指標，客戶須自行測試是否合適其特定要求 及需要以保障用戶的最終品質。華信膠粘劑（深圳）有限公司保留更改此單張內容而不作另行通知的權利